

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A02035

第 1 页 共 4 页

来样日期	2026.08.20	检验日期	2026.08.20 ~ 2026.08.25	签发日期	2026.08.25
检测类型	委托检测				
委托单位	北京大学附属中学			委托人	---
委托单位地址	---			商标	---
生产单位	北京铜牛曙光科技有限公司			标称等级	合格品
生产单位地址	北京市朝阳区朝阳路 85 号院			安全类别	B 类
样品名称	运动短裤				
样品信息	3 条蓝色针织裤				
款号/货号	---				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第 4 部分 纺织品和服装				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A02035

第 2 页 共 4 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量-主面料		FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	棉 51 聚酯纤维 49	聚酯纤维 50.4 棉 49.6	符合
甲醛含量-主面料		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值-主面料		GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.5	符合
异味-主面料		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种-主面料		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度-主面料	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度-主面料	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度-主面料	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度-主面料		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度-主面料		GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度-主面料	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度-主面料		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
耐光、汗复合色牢度(碱性)-主面料-主面料		GB/T 14576-2009	级	≥3-4	4-5	符合
起球-主面料		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力-主面料		GB/T 19976-2005	N	≥250	857	符合
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥140	290	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-0.3	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	-0.6	
水洗后扭曲率 ^a	裤子	GB/T 23319.3-2010	%	---	---	不考核
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
绳带		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.4.3	符合条款 4.4.3 表 3	符合
附件锐利尖端和锐利边缘		GB/T 31702-2015	---	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	不存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后，外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关要求	内容基本齐全正确	符合

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 3 页 共 4 页

报告编号: X26A02035

检测项目	方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
燃烧性能	GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核
a: 短裤类产品不考核。					
b: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m ² 的织物不考核。					
备注: 1、甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。					
2、不对产品使用说明内容真实性负责。					
3、客户要求水洗尺寸变化率项目洗涤 1 件。					

以下空白

检测报告

Test Report



IST-J003A

报告编号: X26A02035

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	/
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	/
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	/
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	/
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	符合
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	/

备注: “/” : 为不适用。