

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

第 1 页 共 2 页

报告编号: X26A00211

来样日期	2026.04.22	检验日期	2026.04.22 ~ 2026.04.24	签发日期	2026.04.24
检测类型	委托检测				
委托单位	北京铜牛曙光科技有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区朝阳路 85 号院			商标	---
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	B 类
样品名称	面料（空气层）				
样品信息	一块中兰色针织物				
款号/货号	缸号：1042				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人（副总经理）

王欣

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A00211

第 2 页 共 2 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
纤维含量		FZ/T 01057.2~4-2007 GB/T 2910.1-2009	%	棉 51 聚酯纤维 49	棉 50.0 聚酯纤维 50.0	符合
甲醛含量		GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出	符合
pH 值		GB/T 7573-2009	---	4.0~8.5	6.2	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	---	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料-24 种		GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
耐水色牢度	变色	GB/T 5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T 3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度		GB/T 3920-2008	级	≥3	4	符合
耐皂洗色牢度	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	级	≥3-4	4-5	符合
	沾色		级	≥3-4	4-5	
耐光色牢度		GB/T 8427-2008 方法 3	级	≥4	>4	符合
起球		GB/T 4802.1-2008	级	≥3-4	4-5	符合
顶破强力		GB/T 19976-2005	N	≥250	1482	符合
平方米干燥质量		FZ/T 70010-2006	g/m²	---	295.6	---
燃烧性能 ^a		GB/T 14644-2014	级	---	---	不考核

^a: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m² 的织物不考核。

备注: 甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

以下空白