

检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A01002

第 1 页 共 3 页

来样日期	2026.07.29	检验日期	2026.07.29 ~ 2026.07.31	签发日期	2026.07.31
检测类型	委托检测				
委托单位	北京铜牛曙光科技有限公司			委托人	---
委托单位地址	北京市朝阳区朝阳路 85 号院			商标	---
生产单位	---			标称等级	合格品
生产单位地址	---			安全类别	B 类
样品名称	长袖 polo 衫				
样品信息	2 件白色针织上衣				
款号/货号	北京大学附属中学				
检测/判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小学生校服				
检测结论	符合				

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣

检测报告

Test Report



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A01002

第 2 页 共 3 页

检测项目		方法标准	单位	标准要求	实测结果	单项判定
接缝强力	面料	GB/T 13773.1-2008	N	≥ 140	150	符合
水洗尺寸变化率	长度	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001	%	-4.0~+2.0	-3.9	符合
	宽度	GB/T 8630-2013 5Ax1 悬挂晾干	%	-4.0~+2.0	+1.3	
水洗后扭曲率	上衣	GB/T 23319.3-2010 5Ax1 悬挂晾干	%	≤ 5	0.9	符合
外观质量		GB/T 31888-2015	---	GB/T 31888-2015 相关要求	见附页	符合
绳带		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.4.3	符合条款 4.4.3 表 3	符合
附件锐利尖端和锐利边缘		GB/T 31702-2015	---	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	不存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合
残留金属针		GB 31701-2015	---	GB 31701-2015 条款 4.5	未检出	符合
洗后外观	变色	GB/T 8629-2001 5Ax1 悬挂晾干	级	≥ 4	4-5	符合
	其他外观		---	GB/T 31888-2015 条款 4.2.1	试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化	
使用说明		GB/T 5296.4-2012	---	GB/T 5296.4-2012 相关条款	内容基本齐全正确	符合
备注: 1、不对产品使用说明内容真实性负责。 2、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。						

以下空白

检测报告

Test Report



IST-J003A

报告编号: X26A01002

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	判定
1	色差 单件	面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级	符合
	套装、同批	不低于 3-4 级	/
2	布面疵点	主要部位不允许, 次要部位允许轻微	符合
3	对称部位互差 <20cm	5mm	符合
	≥20cm	8mm	符合
4	对条对格 (≥10mm 的条格)	主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm	/
5	门里襟	允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟	符合
6	拉链	允许轻微的不平服和不顺直	/
7	烫黄、烫焦	不允许	符合
8	扣、扣眼	锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm	符合
9	缝线	无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。	符合
10	绱袖	圆顺, 前后基本一致	符合
11	领子	平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm	符合
12	口袋	袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致	/
13	覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶	符合

备注: “/” : 为不适用。